

## Kalcijumova maziva mast za ležajeve ISO L-XBBHA 2

# FOR<sup>®</sup> KLM 2

FOR<sup>®</sup> KLM 2 maziva mast izrađena na bazi kalcijumovog sapuna i mineralnog ulja. Posедуje odličnu mehaničku stabilnost i antikorozijska svojstva, dobru prionljivost i odličnu otpornost na ispirajuće dejstvo vode i vlage.

### PREDNOSTI

- Odlična mehanička i koloidna stabilnost.
- Veoma visoka otpornost na ispirajuće dejstvo vode i vlage.
- Dobra prionljivost i glatka struktura.
- Dobra antikorozijska svojstva

### NIVO KVALITETA

ISO 6743-9 : L-X BBHA 2  
DIN 51 502: K 2E-25

SRPS B. H3.656

### OBLAST PRIMENE

- Železare, površinski kopovi
- Industrija papira, prerade drveta, hidroelektrane

### PRIMENA

FOR<sup>®</sup> KLM 2 maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, vođica i drugih mazivih sklopova pri umerenim opterećenjima i umerenim radnim temperaturama. Prvenstveno je namenjena za uslove gde se postavljaju posebni zahtevi za dobro podmazivanje u prisustvu vlage i prašine.

- Temperaturni opseg primene : -25 do 80°C

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	FOR <sup>®</sup> KLM 2	metode
Boja	-	zelena	vizuelno
Tip sapuna/Ugušćivač	-	Kalcijumov sapun	-
NLGI gradacija	-	2	DIN 51 818
Radna penetracija na 25°C , 60 ciklusa	mm/10	280	SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	°C	105	SRPS ISO 2176
Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ca 130	SRPS ISO 3104
Izdvajanje ulja, 168 h /40°C	%	2	BS 2000/121
Postojanost prema vodi, 40°C	ocena	0	DIN 51807/1
EMCOR -test 168h/dest.voda	ocena	0/0	DIN 51802
Temperatura primene	°C	-25 do + 80	

decembar, 2016

#### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja.  
Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

#### PAKOVANJE

Kante od 0.8 kg, 4kg; 20 kg i limene bačve od 180 kg .

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

